

IntoKoll® H25**C1T****Adesivo per piastrelle**

IntoKoll® H25 è un adesivo per la posa di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Costituito da leganti idraulici ad alta resistenza, sabbie selezionate di marmo bianco e particolari additivi.

Caratteristiche principali:

Scorrimento verticale nullo, elevato tempo di filmazione, bagnabilità massima della piastrella, notevole registrabilità.

Campi d'impiego e precauzioni:

Adesivo cementizio per rivestimenti e per la posa su massetti, intonaci a base cemento e calcestruzzo, previa asportazione di eventuali tracce di disarmante.

Non applicare su supporti a base gesso o anidrite in caso applicare preventivamente un primer fissante ad alta penetrazione.

Assicurarsi che il supporto sia solido e pulito, e che non vi siano dislivelli.

Durante la messa in opera verificare che non vi sia formata pellicola sul collante steso, se ciò fosse accaduto non bagnare ma ripassare la spatola dandata con un po' di collante fresco.

In particolari condizioni atmosferiche specie nelle giornate calde e ventose, inumidire supporto e piastrelle, considerando che a temperature elevate potrebbe ridursi il tempo di filmazione, che in normali condizioni d'impiego è di 30 minuti.

Modalità d'uso:

Miscelare accuratamente **IntoKoll® H25** con acqua pulita al 20% circa, fino ad ottenere un'impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare circa 5 minuti.

Applicare con spatola dentata di idoneo spessore, avendo cura di schiacciare il prodotto con la parte liscia della spatola, mettere in

opera le piastrelle registrandole e battendole con martello in gomma, per assicurarsi un buon trasferimento del collante.

Stuccare le fughe dopo 24 ore.

Classificazione UNI EN 12004 - dati tecnici

Stato fisico	polvere fine
Colore	bianco o grigio
Odore	inodore
Massa volumica apparente (Kg/m ³)	1300
Massa volumica dell'impasto (Kg/m ³)	1500
Tempo aperto	> 30 min.
Adesione	1.49 N/mm ²
Registrabilità	60 min. circa
Pedonabilità	24 ore
Messa in esercizio	7 gg
Pot life	6 ore

Resa

In funzione del supporto 2/4 Kg/mq

Imballo

Sacco di carta politenata a tre fogli da Kg 25
Pallet da Kg 1750 (70 sacchi da Kg 25)

Stoccaggio

Conservare in ambiente asciutto. Teme l'umidità.

Voce di capitolato:

Pavimenti e rivestimenti dovranno essere incollati con adesivo cementizio in polvere ad alte prestazioni, tipo **IntoKoll® H25**, a base di cemento e idonei additivi.

Le superfici dovranno essere solide e pulite e senza dislivelli, il collante dovrà essere messo in opera con adeguata spatola dentata e per piastrelle di grande formato dovrà essere effettuata la doppia spalmatura.