

FIBROFIN



MALTA FINE a presa aerea FIBRORINFORZATA, ECOLOGICA E TRASPIRANTE, per INTONACI DI FINITURA e RASATURA.

Composta da: grassello di calce, aggregati silicei (0/1 mm), fibre.

I PLUS

- ✓ Prodotto **NATURALE**
- ✓ Più **ELASTICO** (grazie alle fibre)
- ✓ **Contrasta le CAVILLATURE**
- ✓ **FACILITA LE RIPRESE** durante la stesa

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Intonaci per interni traspiranti ed ecologici, da tinteggiare con pitture traspiranti.
- Intonaci di rasatura per esterni, con **RASATUTTO SUPERIOR** (vedi scheda di "Rasatutto Superior").
- Trattabile con idrorepellenti *silossanici* o *silanici*.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- **Superficie di posa (intonaco preesistente):** deve essere pulita e solida, non "sfarinare" né fare polvere.
- **Temperatura elevata:** se necessario bagnare il muro "a rifiuto", senza eccedere, prima di applicare la malta.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Dosare FIBROFIN con RASATUTTO SUPERIOR in base all'utilizzo previsto (vedi tabella seguente).
- Miscelare con una impastatrice a coclea (TURBOMALT) o con trapano dotato di frusta elicoidale per fibrorinforzati.
- Utilizzare entro 30' dalla fine dell'impasto.

UTILIZZO

DOSAGGI CONSIGLIATI

Intonaco di finitura per interni	pronto all'uso
Intonaco di finitura per esterni	1 sacco + 6 kg (circa) di RASATUTTO SUPERIOR
Intonaco di rasatura	vedi scheda tecnica di "Rasatutto Superior"



MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Spessore:** applicare da 1 a 3 mm con spatola metallica.
- **Se necessario:** attendere che FIBROFIN sia indurito, inumidire la superficie con un pennello e uniformare con frattazzino di spugna.
- **Alte temperature/Gelate:** proteggere per alcune ore il prodotto con teli di polipropilene dopo averlo steso.



PRINCIPALI DATI TECNICI

CONSUMO	circa 6 kg/m² per 2 mm di spessore
PERMEABILITÀ AL VAPORE	μ8
CONFEZIONE	SACCHI in polietilene da 25 kg (60 sacchi = 1m ³)

AVVERTENZE

- **Temperatura d'impiego:** da + 5° C a + 35° C.
- **Aggiunte al composto originale:** da evitare, tranne RASATUTTO SUPERIOR (se necessario).
- **Uso consigliato:** professionale.
- **NOTA:** Gela sotto gli 0° C. Può essere usato quando disgelato.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- **Si conserva fino a 12 mesi** in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).
- **TEME IL GELO.** Con temperature inferiori a 0° C il prodotto in confezione (sacco) gela, comunque una volta disgelato PUÒ essere riutilizzato.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

REALIZZIAMO CON FIBROFIN

Prima fase di rasatura di muro esterno con FIBROFIN miscelato con RASATUTTO SUPERIOR.



L'aggiunta di fibre all'impasto crea una microreticolatura che contrasta le cavillature superficiali. Nell'immagine l'intonaco è stato volutamente strappato per evidenziare la presenza delle fibre in polipropilene.

Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.