

## Pittura Murale per Interni

### *Pittura murale semilavabile per interni.*

La sua particolare formulazione unisce le caratteristiche resistenze ed alto punto di bianco dei carbonati cristallini, alle qualità delle resine utilizzate: resistenza al gelo, ai raggi U.V. traspirabilità, idrorepellenza, ottima copertura.

Dona alle pareti un effetto liscio opaco.

### **Campi d'impiego:**

Pareti interne.

### **Preparazione dei supporti:**

Su supporti vecchi o precedentemente pitturati asportare depositi di polvere, o sporco, mediante spazzolatura o lavaggio. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare una mano di fissativo. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione.

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati, applicare una mano di fissativo, per migliorarne l'aggrappaggio e uniformarne l'assorbimento.

Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.

### **Modalità d'uso:**

Applicare due mani di Pittura Murale per Interni diluita con il 20 ÷ 30% di acqua pulita a distanza di 6 ore circa l'una dall'altra, con pennello, rullo o airless.

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

### **Resa:**

3÷4 m<sup>2</sup>/Lt in due mani, in funzione del tipo di supporto.

### **Confezioni:**

Contenitore in plastica da Lt 13.

### **Stoccaggio:**

Nelle confezioni originali ben chiuse al riparo dalle alte temperature e dal gelo.

Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

### **Dati tecnici:**

Peso specifico:	1,55 kg/l +/- 3%
PH:	7,5 ÷ 8,5
Viscosità:	20.000 +/-10% CPS Brookfield
Assorbimento d'acqua W24:	0,4kg/m <sup>2</sup> .h0,5 din52 617
Permeabilità al vapore acqueo:	0,2 m

Resistenza al lavaggio: conforme alla norma DIN 53 778, resistenza ad almeno 500 cicli abrasivi.

Resistenza all'abrasione: conforme alla norma DIN 53 778, resistenza ad almeno 2.500 cicli abrasivi.

Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE: Classe di appartenenza: A/c ; VOC: 16 g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 75 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 40 g/l

Prodotto a bassa emissione di COV <40gr/Lt

### **Voce di capitolato:**

La pitturazione dei supporti nuovi o precedentemente pitturati deve essere eseguita con Pittura Murale per Interni, asportando prima dell'applicazione depositi di polvere, o sporco, mediante spazzolatura o lavaggio e rimuovere eventuali parti in fase di distacco, quindi applicare una mano di fissativo. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione.

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati, applicare una mano di fissativo per migliorarne l'aggrappaggio e uniformarne l'assorbimento.

Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione e in perfetta regola d'arte.

Prodotto da CIMA srl Stabilimento di Bolognetta (PA)