

### Intonaco Decorativo tipo LiVigni, Traspirante per esterni.

INTOCOMB® K1200 è un intonaco minerale traspirante, decorativo, composto da inerti naturali di marmo bianco, fior di calce idrata e additivi naturali. Le caratteristiche di traspirabilità e la tipica finitura "LiVigni Pettinato", fanno di INTOCOMB® K1200, elemento di finitura di edifici di pregio architettonico.

Va applicato a mano su supporti stagionati a base calce o calce cemento (traversato tradizionale). Le caratteristiche qualitative dei suoi elementi conferiscono all'INTOCOMB® K1200 ottima lavorabilità ed elevata resistenza agli agenti atmosferici.

#### Posa in opera

Miscelare accuratamente con acqua pulita al 20% circa, con mescolatore a basso numero di giri o in betoniera. Lasciare riposare l'impasto per almeno 1 ora, bagnare a rifiuto il supporto con acqua pulita. Stendere la prima mano con il frattazzo di legno e, quando il prodotto ancora umido comincia a fare presa, applicare la seconda mano, quindi, lamare l'intonaco con l'apposito "pettine" e successivamente spazzolare l'intonaco per ottenere un lavoro a regola d'arte.

**Importante:** per il buon esito dell'applicazione è necessario rispettare le quantità di consumo indicate. Fare attenzione, nel caso della finitura con "pettine" che lo spessore finale dell'intonaco già "pettinato", non sia inferiore a 6 mm. I tempi di applicazione tra la prima e seconda mano, vanno valutati accuratamente al fine di evitare la disidratazione dell'intonaco.



#### Resa

12kg/mq (pettinato) e 7 kg/mq (frattazzato).

#### Imballo

Sacco di carta politenata a tre fogli da Kg 25  
Pallet da Kg 1750 (70 sacchi da Kg 25)

#### Stoccaggio

Conservare in ambiente asciutto. Teme l'umidità.

#### Dati tecnici - Norma UNI EN 988 - 1

STATO FISICO	POLVERE FINE
COLORE	BIANCO O COLORATO
ODORE	INODORE
MASSA VOLUMICA	1545
ASSORBIMENTO ACQUA	W2
ADESIONE	0,13 N/mm <sup>2</sup>
PERMEABILITÀ AL VAPOR D'ACQUA	μ 8
RESISTENZA A COMPRESSIONE	1,0 N/mm <sup>2</sup>
REAZIONE AL FUOCO CLASSE	A1
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,566 W/m.k

#### Voce di capitolato

La finitura dovrà essere eseguita con intonaco lamato (pettinato), minerale e traspirante, costituito da calce, sabbie selezionate di marmo e additivi, con granulometria di 1,5 mm, tipo INTOCOMB R1200 della CIMA srl. L'applicazione dovrà essere eseguita con frattazzo di legno per la prima mano e con frattazzo di plastica per la seconda mano, lamato con pettine d'acciaio e spazzolato delicatamente