



Descrizione del prodotto

Intonaco di finitura premiscelato a base di gesso emidrato, micronizzato, inerti calcarei ed additivi specifici con presa ed indurimento progressivi.

Utilizzo

Il RASOGES plus viene applicato a mano, ed è particolarmente adatto per lisciare i locali interni intonacati con premiscelati base gesso (Pronto Grezzo, Monocote, Mixtral Ultra Light Thermo, ecc.) consentendo di ottenere delle superfici perfettamente speculari.

Principali caratteristiche

- Peso specifico in polvere: 610 kg/mc determinato per caduta libera;
- Granulometria: < 0.125 mm ;
- Acqua d'impasto: 0.61 lt/kg
- Ph: 12.2 ; (reazione basica);
- Tempo di presa: 100' ÷ 170';
- Resistenza allo strappo: 4,5 kg/cm²
- Resa: 1 kg/mq spessore 1 mm
- Reazione al fuoco: Classe A1
- Fattore di resistenza al vapore: $\mu = 6$

Imballo

In sacchi di carta di 15 kg.

Confezione

Su bancali di 50 sacchi



RASOGES PLUS® CE
EN 13279-1

Conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno

Applicazione

L'impasto del RASOGES plus deve essere eseguito in gabasso pulito, l'acqua di impasto deve essere pari a 0.65 lt/kg. di finitura, avendo cura che non rimangano grumi di prodotto non bagnato. Dopo avere lasciato riposare l'impasto per circa 10' miscelarlo ulteriormente e iniziare l'applicazione del prodotto utilizzando preferibilmente una cazzuola americana a due mani, caricando due volte l'intonaco di sottofondo.

RASOGES PLUS va applicato su intonaco di fondo a base gesso, in presa ma non ancora asciutto.

Sui premiscelati base cemento va applicato dopo 7 gg.

Avvertenze

- Gli intonaci di sottofondo devono presentare una faccia a vista ruvida, ottenibile con opportuna lamatura.
- eventuali buchi o fessure, devono essere

preventivamente riempiti con lo stesso RASOGES PLUS almeno un'ora prima della rasatura

- Lo spessore del RASOGES PLUS deve essere compreso tra minimo 1 mm e massimo 3 mm.
- Le caratteristiche di asciugamento variano a seconda delle condizioni termogrometriche ambientali.
- Per ottenere un asciugamento ottimale, è necessario arieggiare i locali, in modo da permettere la fuoriuscita dell'umidità.
- **Non può essere rivestito con rivestimenti ceramici, tappezzerie pesanti, stucchi a calce o sintetici.**

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di Rasante per interni per strato finale, RASOGES PLUS a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei ed additivi specifici, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 e Classe di Reazione al Fuoco A1 secondo UNI EN 13505-1.

Il prodotto dovrà essere applicato a mano e lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme.

Il rasante dovrà avere una spesso di circa..... mm

I dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione.

La SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune.

**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV**

== **UNI EN ISO 9001** ==

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV**

== **UNI EN ISO 14001** ==

SICILGESSO S.p.A.
Sede:

91013 Calatafimi Segesta (TP)
SS 113 Km. 335,700

Stabilimento:

Alcamo diramazione
Tel. 0924.505446 PBX
Fax 0924.505449

www.sicilgesso.it

E-mail: sicilgesso@sicilgesso.it



RASOGES PLUS[®] CE
EN 13279-1