

# MITAN



## GLOSS<sup>2</sup> LUCIDO

<b>Codice Scheda</b>	0126	Rev. 01 del 05.01.2016	Pag. 1 di 2
<b>Denominazione</b>	GLOSS <sup>2</sup> LUCIDO		
<b>Caratteristiche</b>	Smalto sintetico professionale al solvente. Lucido.		
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4.A.O.B.B.AB Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, con pigmentazione attiva con il supporto, alchidica.		
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV per GLOSS <sup>2</sup> LUCIDO (Cat. A/d) : 300 g/l (2010). GLOSS <sup>2</sup> LUCIDO contiene al massimo 300 g/l di COV.		
<b>Ciclo applicativo</b>	<b>SUPPORTO NUOVO:</b> Pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o elementi in fase di distacco e sgrassare con diluente da lavaggio. Su ferro applicare una mano di antiruggine sintetica MIT OXIDE o su legno applicare una o due mani di fondo opaco carteggiabile per legno HERALITE. Applicare due mani di GLOSS <sup>2</sup> LUCIDO.  <b>SUPPORTO GIÀ PITTURATO:</b> Pulire accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o elementi in fase di distacco; stuccare, carteggiare le zone trattate per pareggiare la superficie e sgrassare con diluente da lavaggio. Su ferro applicare una mano di antiruggine sintetica MIT OXIDE o su legno applicare una o due mani di fondo opaco carteggiabile per legno HERALITE. Applicare due mani di GLOSS <sup>2</sup> LUCIDO.		
<b>Consigli pratici</b>	<b>CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO</b> Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. + 30°C. Temperatura del supporto: min. +5°C / max. + 30°C. Umidità relativa dell'ambiente: < 60%. Umidità del supporto: < 10 di U.R.		
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il barattolo ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti. Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.		

**MITAN S.r.l**

66020 Sambuceto (CH) - via Magellano, 20 - tel. 085.4461144 fax 085.4461152  
www.mitancolor.it - info@mitancolor.it



# GLOSS<sup>2</sup> LUCIDO

<b>Codice Scheda</b>	0126	Rev. 01 del 05.01.2016	Pag. 2 di 2
<b>Informazioni tecniche</b>	<b>Metodo</b>	<b>Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa</b>	
Aspetto e finitura		Lucido	
Massa volumica, g/ml	UNI 8910	1,100 ÷ 1,250	
Viscosità ISO Ø 4, s	UNI 8356	30 ÷ 40	
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 45	
Contenuto solidi, % in peso	UNI 8906	65 ÷ 80	
Sovraverniciabilità, ore		18 - 24	
Esterni / Interni		SI/SI	
Colori		Tinte di cartella	
Legante		Alchidico	
Pulizia attrezzi		Ragia minerale	
Diluyente		Ragia minerale	
Applicazione a rullo, % in peso		Pronto all'uso	
Applicazione a pennello, % in peso		Pronto all'uso	
Applicazione a spruzzo ed airless, % in peso		10 % Ragia minerale	
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	99 – Buono	
Resa teorica per mano, mq/lt	ISO 7254	16-18 mq/lt per mano	
Brillantezza, gloss	UNI 9389	95 - 99 – Lucido	
Presa di sporco, ΔL	UNI 10792	1,1 – Bassa	

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche dopo aver effettuato delle prove preliminari.