



Descrizione del prodotto

Intonaco di finitura premiscelato, a base di gesso emidrato ed anidro, prodotti con particolare procedimento di cottura; inerti minerali calcarei e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante.

Utilizzo

La FINITURA BIANCA è particolarmente adatta per lisciare i locali intonacati con intonaco Pronto grezzo, Monocote e Surmix, consentendo di ottenere delle superfici perfettamente speculari.

Principali caratteristiche

- Peso specifico: 660 Kg/mc \pm 10% determinato per caduta libera
- Granulometria: 99,8% < 200 μ
- pH: 12,7 \pm 1 = fortemente basico
- Tempo di presa: 100' \div 170'
- Resa: 1 kg/mq
- Resistenza allo strappo: 3,9 Kg/cmq.

Imballo

In sacchi di carta da 15 kg.

Confezione

Su bancali da 45 sacchi.

Applicazione


L'impasto deve essere eseguito in gabasso pulito, l'acqua d'impasto deve essere pari a circa 0,570 l/kg di finitura, avendo cura che non rimangano grumi di prodotto non bagnato.

Dopo aver lasciato riposare l'impasto per circa 10' miscelarlo ulteriormente e iniziare l'applicazione del prodotto a spessore sottile e su intonaco di fondo in presa, ma non ancora asciutto.

FINITURA BIANCA® CE
EN 13279-1

I dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione.

La SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune.

Prodotto su formulazione 

**AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV**

UNI EN ISO 9001

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV**

UNI EN ISO 14001

SICILGESSO spa
Sede
91013 Calatafimi Segesta (TP)
SS 113 Km. 335,700

Stabilimento
Alcamo diramazione
Tel. 0924.505446 PBX
Fax 0924.505449

www.sicilgesso.it
E-mail: sicilgesso@sicilgesso.it



FINITURA BIANCA CE
EN 13279-1

Rev. n° 4 - Gennaio 2012