

Adesivo per la posa professionale di piastrelle"



Intokoll® H35 Plus C2TE-S1

Adesivo per piastrelle

Intokoll®H35 Plus è un adesivo professionale per la posa di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Costituito da leganti idraulici ad alta resistenza, sabbie silicee, fibre in polipropilene, sabbie selezionate di marmo bianco e particolari additivi.

Caratteristiche principali:

Scorrimento verticale nullo, elevato tempo di filmazione, bagnabilità massima della piastrella, notevole registrabilità. Deformabile, per interno ed esterno.

Campi d'impiego e precauzioni:

Adesivo cementizio per la posa di piastrelle e rivestimenti all'interno e all'esterno, su massetti, intonaci a base cemento e calcestruzzo, previa asportazione di eventuali tracce di disarante.

Non applicare su supporti a base gesso o anidrite in caso applicare preventivamente un primer fissante ad alta penetrazione. Assicurarsi che il supporto sia solido e pulito, e che non vi siano dislivelli. Durante la messa in opera verificare che non vi sia formata pellicola sul collante steso, se ciò fosse accaduto non bagnare ma ripassare la spatola dentata con un po' di collante fresco. In particolari condizioni atmosferiche specie nelle giornate calde e ventose, inumidire supporto e piastrelle, considerando che a temperature elevate potrebbe ridursi il tempo di filmazione, che in normali condizioni d'impiego è di 30 minuti.

Modalità d'uso:

Miscelare accuratamente Intokoll®H35plus con acqua pulita al 22% circa (lt 5,4 per un sacco da kg25), fino ad ottenere un'impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare circa 5 minuti. Applicare con spatola dentata di idoneo spessore, avendo cura di schiacciare il prodotto con la parte liscia della spatola, mettere in opera le piastrelle registrandole e battendole con martello in gomma, per assicurarsi un buon trasferimento del collante. Stuccare le fughe dopo 24 ore.

CONSUMO

In funzione del supporto 2/4 Kg/mq

IMBALLO

Sacco di carta politenata a tre fogli da Kg 25
Pallet da Kg 1500 (60 sacchi da Kg 25)

STOCCAGGIO

In ambiente asciutto, nelle confezioni originali ben chiuse al riparo dalle alte temperature e dal gelo. Conservazione: 6 mesi dalla data di produzione. Teme l'umidità.

Classificazione UNI EN 12004 - dati tecnici

Stato fisico	polvere fine
Colore	bianco o grigio
Odore	inodore
Massa volumica apparente	(Kg/m ³)1300
Massa volumica dell'impasto	(Kg/m ³)1500
Tempo aperto	> 30 min
Deformazione trasversale	3,94 mm
Adesione iniziale	1,89 N/mm ²
Adesione dopo gelo/disgelo	1,70 N/mm ²
Adesione dopo azione calore	1,62 N/mm ²
Adesione dopo immersione	1,45 N/mm ²
Registrabilità	60 min. circa
Pedonabilità	24 ore
Messa in esercizio	7 gg
Pot life	3 ore



Voce di capitolato:

Pavimenti e rivestimenti dovranno essere incollati con adesivo cementizio in polvere ad alte prestazioni, tipo Intokoll®H35plus, a base di cemento e idonei additivi.

Le superfici dovranno essere solide e pulite e senza dislivelli, il collante dovrà essere messo in opera con adeguata spatola dentata e per piastrelle di grande formato dovrà essere effettuata la doppia spalmatura.