

Malta cementizia autolivellante

AutoLevel® L1

CT-C16-F5-A1f-B0,5

Massetto autolivellante a basso spessore

AutoLevel® L1 è una malta cementizia autolivellante composta da sabbie silicee a granulometria controllata, cementi grigi ad alte prestazioni, resine e additivi che la rendono particolarmente idonea per la realizzazione di sottofondi perfettamente livellati, per la posa di parquet in legno o laminati, rivestimenti in PVC e piastrelle di qualsiasi tipo.

Campi d'impiego e precauzioni

Livellatura di massetti cementizi irregolari, per la posa di rivestimenti. Applicabile su ogni tipo di supporto ove necessiti una perfetta livellatura del massetto. Ideale per la posa di parquet. Prima di applicare il prodotto, eliminare eventuali tracce di sporco o polvere.

Modalità d'uso

Predisporre lungo le pareti perimetrali nastro adesivo, possibilmente di materiale comprimibile, alto almeno quanto il massetto da realizzare (da 3mm a 10mm). Mescolare lentamente con acqua pulita al 23% (Lt 5,75 circa, per un sacco da kg25), con trapano a basso numero di giri, fino a raggiungere la giusta fluidità. Grazie alla sua particolare formulazione il prodotto si presta perfettamente all'uso con macchine intonacatrici, ove è possibile regolare in continuo la giusta percentuale d'acqua. Iniziare a versare il prodotto dalla zona di maggior spessore e livellare, e consigliabile l'uso di un rullo frangibolle. Non preparare l'impasto manualmente e non applicare all'esterno o in presenza di continua risalita di umidità



CONSUMO

Circa 1,8 kg/mq per 1mm di spessore.

IMBALLO

Sacchi di carta politenata da kg 25,
Pallet da Kg 1500 (60 sacchi)

STOCCAGGIO

Nelle confezioni originali ben chiuse al riparo dalle alte temperature e dal gelo.
Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Classificazione UNI EN 13813 - dati tecnici

Stato fisico	polvere fine
Colore	grigio
Odore	inodore
Granulometria	< 0,5 mm
Rapporto acqua/prodotto	Lt 5,75/Kg25
Miscelazione	5/10 min.
Spessore dell'applicazione	max 10 mm
Pedonabilità	6 ore
Temperatura di applicazione	+5/+35 °C
Pot life	60 min.



Voce di capitolato:

Il massetto di sottofondo dovrà essere nito con malta autolivellante a basso spessore, costituita da cemento antiritiro, resine in polvere, sabbie silicee e additivi, con granulometria di 0,5 mm, tipo AUTOLEVEL L1 della CIMA srl. L'applicazione dovrà essere eseguita con macchina intonacatrice o a mano, preparando l'impasto con l'opportuna uidità e versandolo nella zona di mag- gior spessore con l'utilizzo di una staggia e di un rullo frangibolle.