

Adesivo per piastrelle



Intokoll® H25 CI-T

Adesivo per piastrelle monocomponente

Intokoll®H25 è un adesivo per la posa di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Costituito da leganti idraulici ad alta resistenza, sabbie selezionate di marmo bianco e particolari additivi.

Caratteristiche principali:

Scorrimonto verticale nullo, elevato tempo di filmazione, bagnabilità massima della piastrella, notevole registrabilità.

Campi d'impiego e precauzioni

Adesivo cementizio per rivestimenti e per la posa su massetti, intonaci a base cemento e calcestruzzo, previa asportazione di eventuali tracce di disarmante. Non applicare su supporti a base gesso o anidrite in caso applicare preventivamente un primer fissante ad alta penetrazione. Assicurarsi che il supporto sia solido e pulito, e che non vi siano dislivelli. Durante la messa in opera verificare che non vi sia formata pellicola sul collante steso, se ciò fosse accaduto non bagnare ma ripassare la spatola dentata con un po' di collante fresco. In particolari condizioni atmosferiche specie nelle giornate calde e ventose, inumidire supporto e piastrelle, considerando che a temperature elevate potrebbe ridursi il tempo di filmazione, che in normali condizioni d'impiego è di 30 minuti.

Modalità d'uso

Miscelare accuratamente **Intokoll®H25** con acqua pulita al 20% circa, fino ad ottenere un'impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare circa 5 minuti. Applicare con spatola dentata di idoneo spessore, avendo cura di schiacciare il prodotto con la parte liscia della spatola, mettere in opera le piastrelle registrandole e battendole con martello in gomma, per assicurarsi un buon trasferimento del collante. Stuccare le fughe dopo 24 ore.



CONSUMO

In funzione del supporto 2/4 Kg/mq

IMBALLO

Sacco di carta politenata a tre fogli da Kg 25
Pallet da Kg 1500 (60 sacchi da Kg 25)

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto. Teme l'umidità.

Classificazione UNI EN 12004 - dati tecnici

Stato fisico	polvere fine
Colore	bianco o grigio
Odore	inodore
Massa volumica apparente	(Kg/m ³) 1300
Massa volumica dell'impasto	(Kg/m ³) 1500
Tempo aperto	> 30 min.
Adesione	1.49 N/mm ²
Registrabilità	60 min. circa
Pedonabilità	24 ore
Messa in esercizio	7 gg
Pot life	6 ore



Voce di capitolato:

Pavimenti e rivestimenti dovranno essere incollati con adesivo cementizio in polvere ad alte prestazioni, tipo Intokoll®H25, a base di cemento e idonei additivi. Le superfici dovranno essere solide e pulite e senza dislivelli, il collante dovrà essere messo in opera con adeguata spatola dentata e per piastrelle di grande formato dovrà essere effettuata la doppia spalmatura.