

Intonaco premiscelato cementizio



IntoPronto® G1200

Intonaco cementizio premiscelato

IntoPronto®G1200 è un intonaco minerale traspirante, di sottofondo, composto da inerti naturali di marmo a granulometria controllata, cemento grigio 42,5 a prestazione garantita e speciali additivi. Può essere applicato con macchina intonacatrice o a mano sia su parti murarie esterne che interne. La speciale formulazione, conferisce all'**IntoPronto®G1200** una elevata adesione al supporto, una buona resistenza agli agenti atmosferici ed una notevole lavorabilità.

Applicazione con macchina intonacatrice

Preparare le pareti con gli opportuni sestri. Riempire la tramoggia di carico della macchina con l'**IntoPronto®G1200** e mantenerla piena nel corso dell'applicazione, mettere in funzione solo con acqua, attendere il completo riempimento delle tubazioni e ad intermittenza dosare il materiale per circa un minuto, successivamente dosare in continuo e ridurre l'acqua.

Proiettare l'intonaco sulla parete cominciando dal basso con movimenti orizzontali. Si consiglia di utilizzare ugello da 12 Ø nella lancia. Livellare con staggia e dopo l'essiccazione grattare la superficie con il taglio di un frattazzo d'acciaio, al fine di eliminare residui di materiale e preparare la superficie all'applicazione dell'intonaco di finitura.

Applicazione a mano

Miscelare accuratamente con acqua pulita al 21% circa, con trapano a basso numero di giri o in betoniera.

Applicare **IntoPronto®G1200** sulla muratura grezza dopo aver eseguito i sestri, livellare con staggia con movimenti dal basso verso l'alto. Dopo l'essiccazione grattare la superficie con il taglio di un frattazzo d'acciaio, al fine di eliminare residui di materiale e preparare la superficie all'applicazione dell'intonaco di finitura.

CONSUMO

In funzione del supporto 13-14 Kg/mq circa per 1cm di spessore

IMBALLO

Sacco di carta politenata a tre fogli da Kg 25
Pallet da Kg 1500 (60 sacchi da Kg 25).

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente asciutto. Teme l'umidità.

Classificazione UNI EN 998-1 - dati tecnici

Stato fisico	polvere fine
Colore	grigio
Odore	inodore
Massa volumica	1595
Assorbimento acqua	W0
Adesione	0,2 FP-C
Permeabilità al vapor d'acqua	µ 15
Resistenza a compressione	CSII
Reazione al fuoco	classe A1



Voce di capitolato:

L'intonaco di sottofondo (traversato) dovrà essere seguito con premiscelato minerale e traspirante, costituito da calce, cemento, sabbie selezionate di marmo e additivi, con granulometria di 1,5 mm, tipo INTOPRONTO G1200 della CIMA srl. L'applicazione dovrà essere eseguita con macchina intonacatrice o a mano con cazzuola, dopo aver preparato i sestri per l'opportuno spessore, livellato con staggia e dopo l'essiccazione grattato con il taglio di un frattazzo d'acciaio.