

Scheda tecnica

i.speed ALI FLASH

Descrizione

i.speed ALI FLASH è un legante cementizio a rapida presa che garantisce rapidi tempi di presa e un veloce sviluppo delle resistenze, assicurando nel contempo un'ottima lavorabilità alle brevissime scadenze.

Applicazioni

i.speed ALI FLASH è ideale per lavori di riparazione, sigillatura e fissaggio.

In pasta

- Per fermare le piccole perdite di acqua
- Per sigillature
- Per giunzioni
- Per fissare davanzali, prese elettriche, zanche

In malta

- Sigillature per condutture
- Tombini, pozzetti
- Sanitari
- Giunzioni, stucchi speciali, piccole riparazioni di pavimenti

Proprietà fisiche e meccaniche

Tempo di fine presa	≥ 1 min; ≤ 5
---------------------	--------------

Resistenza a compressione (MPa)	
15 minuti	≥ 3 MPa
28 giorni	≥ 50 MPa


(Dati ottenuti in laboratorio a 20°C da prove in pasta con rapporto acqua/i.speed ALI FLASH = 0,30).

Preparazione e utilizzo


Impastato solo con acqua permette di ottenere tempi di presa di circa 3 minuti.

L'aggiunta di sabbia consente di variare a piacere il tempo fino a 4 - 5 minuti.

in pasta



in malta



- Miscelare con il minimo di acqua pulita necessaria per la lavorabilità desiderata; in caso di condizioni di bassa temperatura, usare l'acqua a circa 20°C e tenere i sacchi riparati fino al loro uso
- Rimuovere polvere e materiale incoerente dalla zona dove si intende applicare i.speed ALI FLASH
- Bagnare il supporto fino a rifiuto
- Completare il lavoro prima dell'inizio dell'indurimento
- Non mescolare i.speed ALI FLASH con gesso o prodotti a base gesso



Confezione e stoccaggio

i.speed ALI FLASH è disponibile sfuso e in sacchi da 25 kg e da 5 kg. I sacchi da 25 kg sono confezionati su pallets e protetti da pellicola plastica e di capacità di 1000kg. I sacchi da 5kg sono confezionati in scatole su pallets di capacità di 800 kg.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Prodotto a uso professionale. L'uso del prodotto dovrà essere basato valutazioni, prove e verifiche proprie dell'applicatore.

Italcementi

i.lab (Kilometro Rosso)
Via Stezzano, 87
24126 Bergamo - Italia
Tel. +39 035 396 111
www.italcementi.it

Product Manager

Felipe Wensch
T +39 335 64 23 334
f.wensch@italcementi.it

Scheda aggiornata a gennaio 2019

