



# Ultratop Base Coat

**Formulato acrilico  
monocomponente  
idrodisperso da applicare  
come fondo prima della posa  
delle finiture protettive  
su Ultratop, Ultratop Living  
e Ultratop Loft**



## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

**Ultratop Base Coat** è specificatamente formulato per realizzare la mano di fondo prima dell'applicazione delle finiture trasparenti protettive dei sistemi di rivestimento in **Ultratop**, **Ultratop Living** e **Ultratop Loft**.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Ultratop Base Coat** è un formulato acrilico monocomponente, trasparente, in dispersione acquosa, secondo una formula sviluppata nei laboratori di R&S MAPEI, da utilizzarsi come mano di fondo con funzione di regolatore dell'assorbimento e turapori prima dell'applicazione dei trattamenti protettivi trasparenti della gamma **Mapefloor Finish** su rivestimenti in **Ultratop**, **Ultratop Living** e **Ultratop Loft**.

## **AVVISI IMPORTANTI**

- Il prodotto si presenta pronto all'uso; non diluire prima della posa.
- Evitare di lasciare sulla superficie del sottofondo eccessi di materiale durante la posa.
- Attendere il completo indurimento del prodotto, circa 3 ore a +23°C, prima della posa del successivo trattamento protettivo.
- Non applicare **Ultratop Base Coat** su superfici polverose, umide, sporche o intrise di sostanze

che potrebbero ostacolare la corretta adesione del prodotto al sottofondo.

- **Ultratop Base Coat** teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a +10°C e verificare che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C sopra il punto di rugiada.

## **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

### **Preparazione del sottofondo**

Le superfici di **Ultratop**, **Ultratop Living** o **Ultratop Loft** si dovranno presentare perfettamente indurite e asciutte. Eliminare ogni eventuale traccia di sporco o di parti incoerenti e rimuovere accuratamente la polvere con aspiratore industriale.

Attendere dalle 12 alle 24 ore dalla posa del rivestimento cementizio (valutare comunque la tempistica in funzione del tipo di prodotto, degli spessori applicati, della temperatura, ecc.), prima di utilizzare **Ultratop Base Coat** come mano di fondo.

### **Preparazione del prodotto**

**Ultratop Base Coat** è pronto all'uso. Rimescolare brevemente il prodotto nella sua tanica e travasare la quantità necessaria in un contenitore pulito. Non diluire il materiale.

### **Applicazione del prodotto**

**Ultratop Base Coat** può essere vantaggiosamente spruzzato sul rivestimento da trattare e si applica in

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Colore:	lattiginoso
Aspetto:	liquido
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,015
Viscosità Brookfield (mPa·s):	20 (# 1 - rpm 100)
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)	
Temperatura durante la posa:	da +12°C a +30°C
Sovraverniciabilità:	min. 3 h a +23°C
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.:	2 h

un'unica mano, creando un velo uniforme, mediante rullo a pelo medio tipo *mohair*, avendo cura di incrociare le passate e di non lasciare eccessi di materiale. Il film di prodotto indurisce in circa 3 ore a +23°C. Dopo il completo indurimento è possibile procedere con l'applicazione delle successive mani di finitura protettiva della gamma **Mapefloor Finish**.

#### **Pulizia**

Le attrezzature impiegate per l'applicazione di **Ultratop Base Coat** devono essere pulite immediatamente dopo l'utilizzo con abbondante acqua corrente. Dopo l'indurimento del prodotto la rimozione potrà essere effettuata solo meccanicamente.

#### **CONSUMO**

50-80 g/m<sup>2</sup> a seconda del grado di porosità e di assorbimento del sottofondo.

#### **CONFEZIONI**

Taniche da 10 kg.

#### **IMMAGAZZINAGGIO**

Conservare il prodotto in luogo coperto ed asciutto ad una temperatura compresa tra +12°C e +30°C. In queste condizioni il prodotto ha un periodo di conservazione di 12 mesi. Teme il gelo.

#### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA**

**Ultratop Base Coat** non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

#### **AVVERTENZA**

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi,*

*in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

#### **INFORMATIVA LEGALE**

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la*

**Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.**

**La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di formulato a base di resina acrilica monocomponente, trasparente, in dispersione acquosa (tipo **Ultratop Base Coat** della MAPEI S.p.A.) idoneo per l'esecuzione della mano di fondo, con funzione di regolatore dell'assorbimento e turapori, prima dell'applicazione dei trattamenti protettivi trasparenti a base poliuretana (tipo prodotti della gamma **Mapefloor Finish** della MAPEI S.p.A.) e su rivestimenti cementizi ad elevata resistenza all'abrasione (tipo **Ultratop**, **Ultratop Living** o **Ultratop Loft** della MAPEI S.p.A.).

Il formulato, versato a spruzzo sul rivestimento da trattare e applicato mediante rullo a pelo medio, sarà steso sul sottofondo cementizio indurito ed asciutto dopo 12-24 ore dalla sua applicazione.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Colore dell'impasto:	trasparente lattiginoso
Consistenza della miscela:	fluida
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,015
Viscosità Brookfield (mPa·s):	20 (# 1 - rpm 100)
Sovraverniciabilità:	min. 3 h a +23°C
Fuori polvere a +23°C e 50% U.R.:	2 h

# Ultratop Base Coat



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

4061-12-2018 (I)